

## APPLICATIONS

Utilisation en fine couche pour la réalisation de modèles et de négatifs

## CARACTERISTIQUES

- Facilité de mise en œuvre
- Toxicité réduite (sans Bisphenol A)

PROPRIETES PHYSIQUES				
Composition		RESINE	DURCISSEUR	MELANGE
Proportion de mélange en poids		100	10	
Proportion de mélange en volume à 25°C		100	15	
Aspect		Liquide épais	Liquide	Liquide épais
Couleur		Blanc	Ambre	Blanc
Viscosité à 25°C (mPa.s)	ISO 3219:1993	13 000	500	9 000
Densité à 25°C (g/cm <sup>3</sup> )	ISO 1675 : 1985	1,59	1,03	-
Densité du produit polymérisé à 23°C	ISO 2781 : 1996	-	-	1,56
Pot life à 25°C sur 165 g (min)	-			35
Temps de gel en fine couche à 23°C (min)				120
Temps de tack pour application de la 2 <sup>ème</sup> couche à 23°C (min)				120 - 200

## MISE EN ŒUVRE

La part résine est chargée : bien ré homogénéiser avant emploi.

Après avoir réalisé un mélange selon le ratio indiqué, procéder à l'application du produit à l'aide d'un pinceau.

PROPRIETES MECANQUES 23°C (1)			
Dureté	ISO 868 : 2003	Shore D1	88
Module en Flexion	ISO 178 : 2010	MPa	4450
Résistance en Flexion	ISO 178 : 2010	MPa	66

(1) Valeurs moyennes mesurées sur éprouvettes standards/ Condition de réticulation 24 H 23°C + 16 H 50°C

## PROPRIETES THERMIQUES ET SPECIFIQUES

Température de Transition Vitreuse (Tg) Après				
48 H 23°C	ISO 11359-2 : 1999	°C	53	
16 H 50°C			77	
16 H 80°C			77	

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées :

- Aspiration
- Port de lunettes recommandé

Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie des deux parts est de **24 mois**, stocké à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre +15°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé.

## CONDITIONNEMENTS

GC1 050 RESINE	GC 14 DURCISSEUR
12 x 0,5 kg 1 x 5 kg	1 x 0,5 kg

## GARANTIE

Les renseignements de notre fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur le résultat d'essais effectués dans des conditions précises et ne sont en aucun cas destinés à établir une spécification. Il appartient à l'utilisateur de procéder à des tests complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer l'adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits AXSON pour l'application envisagée. AXSON refuse clairement toute garantie concernant notamment la compatibilité d'un produit avec une application quelconque. AXSON rejette expressément toute responsabilité en cas de dommage ou d'incident qui résulteraient de l'utilisation de ses produits. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions générales de vente.