

FICHE TECHNIQUE

SikaBiresin® RE 501A-95 POLYOL / SikaBiresin® RE 102 ISOCYANATE*

*(précédemment RE 11501A-(95) / RE 1020)

RESINE POLYURETHANE DIELECTRIQUE

FLEXIBLE – AUTO EXTINGUIBLE UL 94 V0 - UL 746 RTI 110/120°C

APPLICATIONS

Résine de coulée pour applications mécaniques et électriques multiples notamment pour basses et moyennes tensions lorsqu'un caractère d'autoextinguibilité est recherché.

Elle s'applique au surmoulage des composants et cartes électroniques.

CARACTERISTIQUES

- Résine polyuréthane liquide bi-composante
- Souple
- Long pot life
- Auto extinguible UL 94 V0
- Homologation UL 746 HAI, HWI
- Bonne résistance thermique
- (RTI 110/120°C)

PROPRIETES PHYSIQUES

| Composition | POLYOL | | ISOCYANATE | MELANGE |
|---|-------------------------|-------|---------------------|---------|
| | SikaBiresin® RE 501A-91 | | SikaBiresin® RE 102 | |
| Proportion de mélange en poids | 100 | | 10 | |
| Proportion de mélange en volume à 25 °C | 100 | | 11 | |
| Aspect | Liquide | | Liquide | Liquide |
| Couleur | Noir | | Ambre | Noir |
| Viscosité à 25 °C (mPa.s) | ISO 2555 : 2018 | 2.600 | 125 | 2200 |
| Densité à 25 °C (g/cm ³) | ISO 1675 : 1985 | 1,31 | 1,22 | - |
| Densité du mélange polymérisé à 23°C | ISO 2781 : 1996 | - | - | 1,30 |
| Temps de gel à 25 °C sur 200 g (min) | Gel Timer TECAM | | | 55 |

PROPRIETES MECANIQUES à 23 °C ⁽¹⁾

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| Dureté | ISO 868 : 2003 | Shore A1 / A15 | 57 / 54 |
| Résistance en traction | | MPa | 1,9 |
| Allongement à la rupture | ISO 37 : 2011 | % | 300 |

(1) Valeurs moyennes obtenues sur éprouvettes normalisées /Durcissement 16 heures à 80°C et 24 heures à 23°C

PROPRIETES SPECIFIQUES ET THERMIQUES ⁽¹⁾

| | | | |
|--|------------------|----------------------------------|--|
| Température d'utilisation | - | °C | -50 à + 130 |
| Conductivité thermique | EN 993-15 | W/m.K | 0,30 |
| Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11359 : 1999 | °C | -45 |
| Coefficient de dilatation linéaire (CTE) [+10 à +130]°C | ISO 11359 : 1999 | 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | 200 |
| Index de température relative (RTI) mécanique / électrique | UL 746 B | °C | 120/110 ⁽²⁾ |
| Autoextinguibilité | UL94 : 1979 | - | V0 sur 6 mm ⁽²⁾ V2 sur 2 mm ⁽²⁾ |
| Essai au fil chaud (HWI) | UL 746 A | Catégorie PLC | 0 sur 6 mm ⁽²⁾ |
| Résistance à l'arc haute intensité (HAI) | UL 746 A | Catégorie PLC | 1 sur 6 mm ⁽²⁾ |
| Absorption d'eau (23°C – 24 H) | ISO 62 : 1999 | % | 1,6 |
| Directive 2011/65/EU (ROHS) ⁽³⁾ | - | - | Conforme |

(1) Valeurs moyennes obtenues sur éprouvettes normalisées /Durcissement 16 heures à 80°C et 24 heures à 23°C

(2) Numéro d'identification UL : E113398.

(3) Directive européenne relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PROPRIETES DIELECTRIQUES ET D'ISOLEMENT à 23°C ⁽¹⁾

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|
| Rigidité diélectrique (50 Hz - 1 mm) | CEI 60243-1 E2 : 1998 | kV/mm | 21 |
| Constante diélectrique ϵ (100 Hz) | CEI 60250 : 1969 | - | 8,4 |
| Facteur de dissipation tg δ (100 Hz) | CEI 60250 : 1969 | - | 0,04 |
| Résistivité transversale (1000 V) | CEI 60093 E2 : 1980 | Ω .cm | 1.10 ¹¹ |
| Indice de résistance au cheminement | CEI 60112 E3 : 1979 | - | IRC-600 < 0.1 |

(1) Valeurs moyennes obtenues sur éprouvettes normalisées /Durcissement 16 heures à 80°C et 24 heures à 23°C

MISE EN OEUVRE

- Avant utilisation de l'ISOCYANATE SikaBiresin® RE 102, vérifier l'absence de cristallisation ou de dimérisation de chaque emballage.
 - Présence de particules solides
 - Liquide trouble
- En cas de cristallisation ou de dimérisation le produit doit être placé en étuve à 60°C jusqu'à la décristallisation complète (maximum 16 heures). Réhomogénéiser et revenir à température ambiante avant utilisation. Après agitation de l'emballage, le produit doit être parfaitement limpide. Si après ce traitement, le produit n'est pas parfaitement limpide, NE PAS UTILISER LE PRODUIT.
- Un phénomène de décantation peut être observé sur le polyol. Dans ce cas, un malaxage de la part polyol est nécessaire pour obtenir à nouveau une couleur et un aspect homogène. Ceci ne nuit pas à la qualité du produit.
- Les deux parts (POLYOL et ISOCYANATE) doivent être mélangées à une température supérieure ou égale à 18°C, selon le rapport de mélange indiqué sur cette notice technique. Avant de procéder à la coulée, s'assurer que les pièces ou moules sont exempts de toute trace d'humidité.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées :

- Locaux ventilés.
- Port de gants, de lunettes et de vêtement de protection.

Pour plus d'information, se reporter à la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le stockage à une température inférieure à 5°C favorise la cristallisation et la dimérisation de l'ISOCYANATE RE 102.

La durée de vie est de 6 mois pour le POLYOL et de 12 mois pour l'ISOCYANATE à l'abri de l'humidité et à une température de 15 - 25°C, dans leurs emballages d'origine non entamés.

Les conditionnements ouverts doivent être soigneusement refermés à l'abri de l'humidité sous couverture de gaz inerte et sec (air sec, azote, etc...).

CONDITIONNEMENT

Informations sur demande, veuillez contacter votre représentant local ou vous pouvez trouver votre contact local sur www.sikaadvancedresins.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations ci-incluses sont données à titre indicatif uniquement. Des conseils sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du service technique de Sika Advanced Resins. Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande : Fiche de données de sécurité.

SOURCES

Toutes les données techniques fournies dans cette fiche produit reposent sur des essais réalisés en laboratoire. Il est possible que les données varient dans des conditions réelles en raison de facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et la mise au rebut des produits chimiques dans de bonnes conditions de sécurité, les utilisateurs doivent se reporter à la plus récente fiche de données de sécurité contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et relatives à la sécurité.

MENTIONS LEGALES

Les informations contenues dans le présent document, et en particulier les recommandations portant sur l'application et l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsque ceux-ci ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans le cadre de conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie quant à la qualité marchande ou à l'aptitude à un emploi spécifique, ni aucune responsabilité émanant d'un lien juridique. L'utilisateur du produit doit le tester afin de vérifier qu'il convient à l'application prévue et à la finalité visée. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique disponible dans leur pays pour le produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

CONTACTS

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.

ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
CS 40444
95005 CERGY PONTOISE Cedex – FRANCE
Tel.: (+33) 1 344 034 60
Fax: (+33) 1 342 197 87
E-mail: advanced.resins@fr.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.fr

SIKA DEUTSCHLAND GmbH

Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach – GERMANY
Tel.: (+49) 7 125 940 492
Fax.: (+49) 7 125 940 401
E-mail: tooling@de.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.de

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.

Polígono Industrial Congost - Guardaagullés, 8
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES – SPAIN
Tel.: (+34) 932 25 16 20
E-mail: spain@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.es

AXSON ITALIA S.R.L

Via Morandi 15
21047 Saronno (Va) – ITALY
Tel.: (+39) 02 9670 2336
Fax: (+39) 02 9670 2369
E-mail: axson@axson.it
Website: www.sikaadvancedresins.it

AXSON UK Ltd

Unit 15 Studlands Park Ind. Estate
Newmarket Suffolk, CB8 7AU – UNITED KINGDOM
Tel.: (+44) 1638 660 062
Fax: (+44) 1638 665 078
E-mail: sales.uk@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.uk

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

Tovarenska 49
95301 ZLATE MORAVCE – SLOVAKIA
Tel.: (+421) 376 422 526
Fax: (+421) 376 422 527
E-mail: axson.sk@axson.com
Web site: www.sikaadvancedresins.sk

SIKA ADVANCED RESINS US

30800 Stephenson Highway
Madison Heights, Michigan 48071 – USA
Tel.: (+1) 248 588-2270
Fax: (+1) 248 577-0810
E-mail: axsonmh@axson.com
Web site: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.

Ignacio Ramírez #20
Despacho 202 Col. Tabacalera
C.P. 06030 CDMX – MEXICO
Tel.: (+52) 55 5264 4922
Fax: (+52) 55 5264 4916
E-mail: marketing@axson.com.mx
Website: www.sikaadvancedresins.mx

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. Ltd

N°53 Tai Gu Road
Wai Gao Qiao
Free Trade Zone, Pudong
200131 Shanghai – CHINA
Tél.: (+86) 21 5868 3037
Fax: (+86) 21 5868 2601
E-mail: marketing.china@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.cn

SIKA JAPAN Ltd

2-5-12 Onishi Okazaki Aichi
444-0871 – JAPAN
Tel.: (+81) 564 26 2591
Fax: (+81) 564 26 2593
E-mail: sales.japan@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.jp

AXSON INDIA Pvt. Ltd.

Office n°8, Building Symphony C - 3rd Floor
Range Hills Road
Bhosale Nagar
PUNE 411 020 – INDIA
Tel: (+ 91) 20 25 56 07 10
Fax: (+ 91) 20 25 56 07 12
E-mail: info.india@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.in

Fiche technique

SikaBiresin® RE 501A-95 POLYOL /

SikaBiresin® RE 102 ISOCYANATE*

25 Mars 2019, Version 01 /2019

TDS15F0009

4

BUILDING TRUST

