

## APPLICATIONS

Mousse adhésive mono-composant pour le collage des planches moussées Labelite.

## CARACTERISTIQUES

- Facilité d'application
- Pas de mélange
- Faible consommation
- Faible pression exercée sur la structure
- Durcissement rapide
- Même comportement à l'usinage que les Labelite

PROPRIETES PHYSIQUES		
Consommation sur une face	(g/m <sup>2</sup> )	120 - 150
Aspect		liquide
Viscosité à 25°C	(mPa.s)	6500
Densité		1.15
Couleur		ambre foncé
Pression de contact minimum	(MPa)	1
Temps ouvert maximum avant assemblage	h	1
Temps de durcissement avant usinage	h	2
Epaisseur maximum	(mm)	<1

## MISE EN ŒUVRE

- Appliquer sur une seule face à l'aide d'une spatule souple.
- Humidifier avec de l'eau par pulvérisation.
- Exercer une pression sur l'assemblage.
- Attendre 2h avant de solliciter l'assemblage ou d'usiner les Labelite collées.
- La colle conserve ses propriétés adhésives jusqu'à 120°C. Pour des applications en température, se référer à la résistance de la Labelite concernée.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lors de l'application il est indispensable d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées :

- locaux ventilés
- port de gants, de lunettes et de vêtements de protection

Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité.



BUILDING TRUST



# LABELITE GLUE

ADHESIF MOUSSANT POUR LABELITE

## STOCKAGE

La durée de vie est de 9 mois à l'abri de l'humidité et à une température de 15 - 25°C, dans l'emballage d'origine non entamé.  
Les conditionnements ouverts doivent être soigneusement refermés à l'abri de l'humidité sous couverture de gaz inerte et sec (air sec, azote, etc.).

## CONDITIONNEMENT

- 6 x 1 Kg

## GARANTIE

Les renseignements de notre fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur le résultat d'essais effectués dans des conditions précises et ne sont en aucun cas destinés à établir une spécification. Il appartient à l'utilisateur de procéder à des tests complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer l'adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits AXSON pour l'application envisagée. AXSON refuse clairement toute garantie concernant notamment la compatibilité d'un produit avec une application quelconque. AXSON rejette expressément toute responsabilité en cas de dommage ou d'incident qui résulteraient de l'utilisation de ses produits. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions générales de vente.